



LEGNO VECCHIO ASCIUGATO DAL SOLE MAROONE

AHSB: Pannelli legno vecchio di Pino, Abete bianco e Abete rosso (tipi di legno misti) con l'aspetto vivace, forte ed evidente del legno. Nodi sani e neri, nodi caduti e nodi a baffo sono ammessi, midollo, ammesse tasche di resina, fori irregolari dei tarli, fenditure, alburno, fori di chiodi, sono ammessi piccoli pezzi di un altro materiale (chiodi, ...), smusso e danni meccanici ammessi, diverse colorazioni marroni (chiaro al scuro marrone, deviazione del colore possibile), incollaggio senza formaldeide, le lamelle sono solo incollate sull'anima ma i lati lunghi delle lamelle non sono incollati. **Retro C:** Abete, in linea di principio senza requisiti particolari - non è levigato e stuccato/riparato **Finitura:** grezzo/senza trattamento e non spazzolato o levigato; l'aspetto particolare della struttura superficiale risulta dalla disgregazione naturale. **Questo pannello è adatto anche all'utilizzo per la realizzazione di saune. E' conforme alla normativa riguardo le emissioni secondo le disposizioni ONORM M6219-1: 1:2010 per la posa nelle saune** (cfr. documento "Admonter ELEMENTs e le saune al sito: www.admonter.eu/it/downloads/)



Scelta	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030 mm)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
AHS/C (utilizzo in saune)	22	1800 - 3900 (sec. disponibilità)	8-9	Mix	BML o SML-Abete (sec. disponibilità)	25

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.

Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.eu/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Strato centrale	Peso [kg/m ²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]
Legno vecchio asciugato dal sole	22	Abete	10,3	7+/-2	0,12

I ritratti mostrano la gamma di possibili colori. Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo admonter.at

