

ABETE AB

AB: Nodi sani, isolati nodi tassellati, piccole fessure stuccate, cuore ammesso occasionalmente, senza fenditure, singole piccole tasche di resina ammesse, canastro e leggere decolorazioni condizionate dalla crescita ammessi, incollaggio senza lacune e difetti.

Retro AB: come la lamella faccia

Retro ST: Superficie compatta, azzurratura profonda non ammessa.

Questo pannello è adatto anche all'utilizzo per la realizzazione di saune. E' conforme alla normativa riguardo le emissioni secondo le disposizioni ONORM M6219-1: 1:2010 per la posa nelle saune (cfr. documento "Admonter ELEMENTs e le saune al sito: www.admonter.eu/it/downloads/)



Scelta	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030 mm)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
AB/ST	12	5000	3,6	114/137/146	BML Abete	25
AB/ST	15	5000	3,6	114/137/146	SML Abete	35
AB/AB	19	5000	6	114/137/146	BML Abete	30
AB/ST	19	5000	6	114/137/146	BML Abete	30
AB/ST utilizzo in saune	19	5000	6	114/137/146	BML Abete	30
AB/ST	22	5000	6	114/137/146	BML Abete	25
AB/ST	24	5000	6	114/137/146	SML Abete	25
AB/AB	27	5000	9	114/137/146	BML Abete	20
AB/ST	27	5000	9	114/137/146	BML Abete	20
AB/ST	42	5000	6	114/137/146	SML Abete	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.

Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.eu/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Strato centrale	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]
Abete	12	Abete	5,6	8+/-2	0,12
	15	Abete	7,1	8+/-2	0,12
	19	Abete	8,9	8+/-2	0,12
	22	Abete	10,3	8+/-2	0,12
	24	Abete	11,3	8+/-2	0,12
	27	Abete	12,7	8+/-2	0,12
	42	Abete	19,7	8+/-2	0,12

Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo admonter.at



Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria

Salvo errori ed omissioni! Tel.: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.at

CARATTERISTICHE ABETE AB

ELEMENTS

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello. Le caratteristiche tipiche dell'essenza possono variare di pannello in pannello. Variazioni di colore e lavorazione sono da considerarsi naturali e inevitabili. Per maggiori informazioni e richieste di campionatura, Vi consigliamo di rivolgervi al Vostro rivenditore Admonter di fiducia.



I ritratti mostrano la gamma di possibili colori.



Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo admonter.at