

FICHTE ALT

AB: Praktisch gesundastig, vereinzelt kleine Astlöcher und Astausbrüche ausgefertigt zulässig, Kernröhre vereinzelt zulässig, ohne Risse, vereinzelt Harzgallen zulässig, durchgehender altholzähnlicher Farbton in der ganzen Decklamelle, leichter Buchs und wuchsbedingte Farbabweichungen möglich, fugendichte Verleimung.

RÜCKSEITE STANDARD: Fichte Alt, geschlossene Oberfläche, keine Bläue zulässig.



Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Detail

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
AB/ST	19	5000	5	146	BML Fichte	30

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich. Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Fichte alt	19	Fichte	8,8	8+/-2	0,12



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: **admonter.com**