

CHÊNE IGNIS

Parement env. 3,6 mm
légèrement fumé
Huile d'entretien naturel



Admonter FLOORS sur chauffage au sol

Admonter FLOORS s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORS sur chauffage au sol!



Admonter accessoires

La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter FLOORS e comprend aussi des plinthes affleurées avec le mur et des solutions pour les escaliers.

Nettoyage régulier

Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de pose et d'entretien sur <http://www.admonter.eu/fr/downloads/>

ATTENTION - huilé naturel easy care - PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE! Huile de réparation et de complément selon liste de prix Admonter. Plus d'informations sous: admonter.at

Triage	Épaisseur (mm)	Construction	Largeur (mm)		Longueur (mm)	Structure	Finition	Profilage
basic	10	2-plis	120	small	1200	brossé	ng	Rainure & languette
			158	classic	2000	brossé	ng	lock-it
			180	classic	2000	brossé	ng	lock-it
	15	3-plis	192	classic	1850 / 2000 / 2400	brossé	ng	Rainure & languette
						cross / alpin	ng	Rainure & languette
						brossé	ng	lock-it
naturelle	15	3-plis	280	long	2800	brossé	ng	Rainure & languette
						cross / alpin	ng	Rainure & languette
rustic	10	2-plis	158	classic	2000	brossé	ng	lock-it
			180	classic	2000	brossé	ng	lock-it
			15	3-plis	192	classic	1850 / 2000 / 2400	brossé
	cross / alpin	ng						Rainure & languette
	brossé	ng						lock-it
	cross / alpin	ng	lock-it					

Contreparement: Bois massif / ng: huilé naturel easy care / pc: huilé naturel pro care / ml: vernis mat

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.eu/fr/downloads/)

Essence de bois	Épaisseur (mm)	Poids [kg/m²]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]	d-valeur R[m² K/W]	Resist. l'empreinte [N/mm²]	Classific. de feu
Chêne	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C ₁ -s1
Chêne LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C ₁ -s1
Chêne NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C ₁ -s1

LH-RS: Contreparement feuillus / NH-RS: Contreparement résineux

