

# CHÊNE PRAIRIE

Parement env. 3,6 mm  
légèrement fumé  
Huile d'entretien blanc



## Admonter FLOORs sur chauffage au sol

Admonter FLOORs s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORs sur chauffage au sol!



## Admonter accessoires

La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter FLOORs e comprend aussi des plinthes affleurées avec le mur et des solutions pour les escaliers.

## Nettoyage régulier

Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de pose et d'entretien sur <http://www.admonter.eu/fr/downloads/>

**ATTENTION** - huilé naturel easy care - PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE! Huile de réparation et de complément selon liste de prix Admonter. Plus d'informations sous: [admonter.at](http://admonter.at)

Triage	Épaisseur (mm)	Construction	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Structure	Finition	Profilage	
basic	15	3-plis	192	classic	1850 / 2000 /2400	used	ng	rainure & languette
						used	ng	lock-it
rustic	15	3-plis	192	classic	1850 / 2000 /2400	used	ng	rainure & languette
						used	ng	lock-it

Contreparement: Bois massif / ng: huilé naturel easy care / pc: huilé naturel pro care / ml: vernis mat

FLOORs

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

## Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir [www.admonter.eu/fr/downloads/](http://www.admonter.eu/fr/downloads/))

Essence de bois	Épaisseur (mm)	Poids [kg/m <sup>2</sup> ]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]	d-valeur R[m <sup>2</sup> K/W]	Resist. l'empreinte [N/mm <sup>2</sup> ]	Classific. de feu
Chêne LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C <sub>1</sub> -s1
Chêne NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C <sub>1</sub> -s1

LH-RS: Contreparement feuillus / NH-RS: Contreparement résineux

