

CHÊNE SUPERBIANCO

Parement env. 3,6 mm

Huile d'entretien blanc



Admonter FLOORs sur chauffage au sol

Admonter FLOORs s'adaptent de manière idéale aux chauffages au sol. Nous recommandons idéalement comme système de pose un collage sur toute la surface (avec Admonter colle élastique). En principe une installation flottante est aussi possible (sauf 2-plis, 3-plis small, qui doit impérativement être collé sur toute la surface). Nous recommandons en principe des chauffages au sol basses. Veuillez trouver tous les détails dans la fiche d'information Admonter FLOORs sur chauffage au sol!



Admonter accessoires

La vaste gamme des accessoires correspond au parquet Admonter FLOORs e comprend aussi des plinthes affleurées avec le mur et des solutions pour les escaliers.

Nettoyage régulier

Veuillez trouver toutes les informations dans les instructions Admonter de pose et d'entretien sur <http://www.admonter.eu/fr/downloads/>

ATTENTION - huilé naturel easy care - PREMIER ENTRETIEN PAS NÉCESSAIRE! Huile de réparation et de complément selon liste de prix Admonter. Plus d'informations sous: admonter.at

FLOORs

Admonter est un produit 100 % naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

Triage	Épaisseur (mm)	Construction	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Structure	Finition	Profilage			
noblesse	10	2-plis	158 / 180	classic	2000	poncé / brossé	ng ml	lock-it		
			158	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng	rainure & languette		
						brossé	ng ml	rainure & languette		
			15	3-plis	192	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng	lock-it
								brossé	ng ml	rainure & languette
					240	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng ml	rainure & languette
	brossé	ng ml						lock-it		
	15	3-plis	158	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng	rainure & languette		
						brossé	ng ml	rainure & languette		
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng	lock-it		
						brossé	ng ml	lock-it		
			240	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng	rainure & languette		
brossé						ng ml	rainure & languette			
elegance	10	2-plis	158	classic	2000	poncé / brossé	nd ml	lock-it		
			158	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng	rainure & languette		
						brossé	ng ml	rainure & languette		
			15	3-plis	192	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng	lock-it
								brossé	ng ml	lock-it
					240	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng	rainure & languette
	brossé	ng ml						rainure & languette		
	15	3-plis	158 / 180	classic	2000	poncé / brossé	ng ml	lock-it		
						158	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng
			192	classic	1850 / 2000 / 2400				brossé	ng ml
						240	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng
			240	classic	1850 / 2000 / 2400				brossé	ng ml
240						classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng	rainure & languette
	240	classic	1850 / 2000 / 2400	brossé	ng ml			rainure & languette		
15				3-plis	158 / 180	classic	2000	poncé / brossé	ng ml	lock-it
	158	classic	1850 / 2000 / 2400					poncé	ng	rainure & languette
					192	classic	1850 / 2000 / 2400	brossé	ng ml	rainure & languette
	240	classic	1850 / 2000 / 2400					poncé	ng	lock-it
					240	classic	1850 / 2000 / 2400	brossé	ng ml	lock-it
	240	classic	1850 / 2000 / 2400					poncé	ng	rainure & languette
240				classic	1850 / 2000 / 2400	brossé	ng ml	rainure & languette		
	naturelle	15	3-plis			158	classic	1850 / 2000 / 2400	poncé / brossé	ng ml
158				classic	1850 / 2000 / 2400	poncé	ng	rainure & languette		
						brossé	ng ml	rainure & languette		
192				classic	1850 / 2000 / 2400	poncé / brossé	ng	lock-it		
						poncé	ng	rainure & languette		
192				classic	1850 / 2000 / 2400	brossé	ng ml	rainure & languette		
	brossé	ng ml	lock-it							
280	long	2800	poncé / brossé	ng	lock-it					
			poncé / brossé	ng	rainure & languette					

Contreparement: Bois massif / ng: huilé naturel easy care / pc: huilé naturel pro care / ml: vernis mat

Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.eu/fr/downloads/)

Essence de bois	Épaisseur (mm)	Poids [kg/m²]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]	D-valeur R[m² KW]	Resist. l'empreinte [N/mm²]	Classific. de feu
Chêne	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _s -s1
Chêne LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _s -s1
Chêne NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _s -s1

LH-RS: Contreparement feuillus / NH-RS: Contreparement résineux

