

NUSSBAUM

A: schlichtes und gefladertes Holzbild, vereinzelt Punkstäbe zulässig, im Wesentlichen ohne Ausbesserungen, Splint vereinzelt zulässig, naturbedingte Farbunterschiede, fugendichte Verleimung.

B: schlichtes und gefladertes Holzbild, gesunde Äste zulässig, schwarze Äste bedingt möglich, Astausbrüche und Astrisse sind fachmännisch ausgebessert, Splint zulässig, wuchs- und holzartenspezifische Farb- und Strukturunterschiede möglich, fugendichte Verleimung.



Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Detail

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
A/B	15	2000 (2400 auf Anfrage)	3,6	158	BML Nadelholz	25
A/B	19	2000 (2400 auf Anfrage)	3,6	158	SML Nadelholz	30
A/B	29	2000 (2400 auf Anfrage)	3,6	158	SML Nadelholz	20
A/A	40	2000 (2400 auf Anfrage)	3,6	158	Fichte 5-Schicht	10

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich. Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Nussbaum	15	Nadelholz	8,4	7+/-2	0,14
	19	Nadelholz	10,1	7+/-2	0,14
	29	Nadelholz	14,8	7+/-2	0,13
	40	Fichte	20,1	7+/-2	0,13



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.at