

A: Wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede; ruhiges, astreduziertes Holzbild (Rift/Halbrift); farbige Einläufe (gräulich/bläulich/rötlich), Punktäste, kleinere Äste/Schwarzäste, kleiner Rindeneinwuchs und feine Risse sowie Astrisse bedingt zulässig; Fehlstellen produktspezifisch ausgefertigt; Lamellen fugendicht verleimt.

Rückseite C+: Tanne; produktspezifisch ausgefertigt; Schwesternlamellen nicht nebeneinander gelegt; ohne spezifischen Qualitätsanspruch, geschlossene Oberfläche, keilgezinkt zulässig.



Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
A/C+	19	3000 - 3900	5	ca. 93	SML/BML Fichte	30

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich. Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Legende: SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.



keilgezinkt



Rückseite



Rückseite keilgezinkt

