

Der Admonter Naturunterboden

Der formaldehydfreie, aus Papierfasern in Rippenform gegossene Admonter Naturunterboden ist die ideale Unterlage für die Verlegung Ihres Admonter Naturbodens. Der Strukturaufbau wirkt druckverteilend, trittschallabsorbierend und durch eine eingearbeitete PE-Zwischenlage feuchtigkeitsabweisend. Der Admonter Naturunterboden ist für die Verlegung auf Niedertemperatur- Fußbodenheizungssystem geeignet.

Rohstoffe: Recyclingpapier und Klebstoffe auf Basis nativer Stärke

Gewicht: ca. 400 g /m²

Stärke: ca. 2,5 - 3,0 mm

Lieferform: 120 x 2500 cm (Rollenware)

Wärmedurchlasswiderstand R: 0,06 (m²•K) /W

Druckfestigkeit/Flächenstauchdruck: 20t /m²

Wasserdampfdiffusionswiderstand sd: ca. 8,7 m

Brandklassifizierung nach EN13501: F

Entsorgung: Wiederverwertbar gemäß lokalen Bestimmungen.

Schadstoff-, Formaldehydfrei: Gemäß Prüfung nach DIN ISO 16000-3, 16000-6 und 16000-9 erfüllt die geprüfte Trittschalldämmung die Anforderungen des AgBB- Prüfkonzeptes entsprechend der Zulassungsgrundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten.

Entsprechend der Vorschriften (Chemikalienverbotsverordnung bzw. REACH, etc.) ist der Admonter Naturunterboden unbedenklich.

Lagerung: Um die Produkteigenschaften zu erhalten, ist eine trockene Lagerung in geschlossenen Räumen erforderlich.

Verlegehinweise:

Den Admonter Naturunterboden mit der Rippe nach unten verlegen, dicht stoßen und nicht überlappen. Anschließend die Stoßkanten mit Admonter Naturboden-Klebeband verschließen, d.h. fest andrücken und flächenbündig glätten.

Oktober 2017

Admonter
Holzindustrie AG



8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

Telefon: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, E-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001