

Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14342

Admonter FLOORS zur Verwendung als Fußbodenbelag in Innenräumen	Brandverhalten-Klassifizierung nach EN 14342 Tabelle 1 oder durch Brandprüfung nach EN 13501-1								Wärmeleitfähigkeit W/mK				Formaldehyd-klasse	Biologische Dauerhaftigkeit	Rutschverhalten **	Bruchfestigkeit		
	Brand-klasse	Dicke (mm)				Rohdichte kg/m³	Oberfläche		Verlegung		Dicke (mm)							
		10	12	15	21		B	W	1	2	10	12					15	21
Holzart																		
Eiche small	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-	E1	Klasse 1	39,0	NPD	
Eiche 2bond rift	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-					
Eiche 2bond twin	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-					
Eiche small	C _{fl} - s1		X					X	X	-	0,14	-	-					
Eiche Mountain small	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-					
Eiche medium small	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-					
Eiche dunkel small	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-					
Esche medium small	C _{fl} - s1	X						X	X	0,14	-	-	-	E1	Klasse 1	NPD	NPD	
Esche dunkel small	C _{fl} - s1	X						X	X	0,16	-	-	-					
Robinie dunkel small	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-					
Kanadische Ahorn small	C _{fl} - s1	X						X	X	0,14	-	-	-					
Kirschbaum small	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-					
Nussbaum small	C _{fl} - s1	X						X	X	0,16	-	-	-					
Eiche classic	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-					
Eiche Ignis	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-	E1	Klasse 1	39,0	NPD	
Eiche Lapis	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-					
Eiche Salis	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-					
Eiche medium classic	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-					
Lärche classic	C _{fl} - s1	X						X	X	0,14	-	-	-					
Nussbaum classic	C _{fl} - s1	X						X	X	0,16	-	-	-					
Robinie dunkel classic	C _{fl} - s1	X						X	X	0,15	-	-	-					

Anmerkung:

Oberfläche B: mit bauseitiger Oberflächenbehandlung nach EN 14342 Tabelle 1 (Zur Oberflächenbeschichtung dürfen verwendet werden:

Acryl, Polyurethan und Seife, (50 bis 100) g/m², oder Öl, (20 bis 60) g/m².)

Oberfläche W: werksseitig aufgebraute Oberfläche

Verlegung 1: alle Verlegearten (schwimmend, vollflächig verklebt) möglich; (Einbau nach EN 14342 Tabelle 1); bei Dicke < 15 mm nur mit Einbau ohne unterseitigen Luftspalt;

Verlegung 2: Untergrund Zementestrich oder Untergrund welcher der Euroklasse A1_{fl} oder A2_{fl} entspricht und einer Mindestrohichte von 1350 kg/m³ aufweist.

Art der Befestigung: vollflächige Verklebung mittels handelsüblichen Parkettkleber

***) Wert für alle geölten Oberflächen, Wert in () ausschließlich für gebürstete Öloberflächen

NPD – no property determined (keine Eigenschaften bestimmt)

01.02.2016